

Test Report


An air conditioner equipped with nanoe™ X inhibits adhered alternaria in 24 hours

Test outline

- (1) Testing organisation: Panasonic Product Analysis Center
- (2) Test subject: Adhered alternaria
- (3) Test volume: Approx. 23m³ laboratory (3.64×2.73×2.4m)
- (4) Test result: Inhibited in 24 hours
- (5) Report No.: 4AA33-160615-F02

Test ambient

Approx. 23m³



パナソニック株式会社
アプライアンス社 技術本部 ホームアプライアンス開発センター
開発第三部 第二課

試験報告書

報告書番号:4AA33-160615-F02

件名:ナノイーXによるアルテルナリア、アスペルギルス
カンジダ、マラセチア アレル物質分解試験

2016年7月1日

パナソニック株式会社
プロダクト解析センター
信頼性ソリューション部

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地
TEL:06-6906-0163 FAX:06-6906-3732
<http://iweb.mei.co.jp/cont/aec/>

